



Клей однокомпонентный VORAMER MV 1050

Описание

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей, предназначенный для склеивания утеплителя (минеральная вата, пенополистирол) с облицовками (металл, ДСП и др.) при производстве сэндвич-панелей.

Типичные свойства компонентов

	Ед. изм.	Клей однокомпонентный VORAMER MV 1050	Тестовый метод
Вязкость динамическая	мПа·с	5800 - 8200 (20 °С)	ASTM D 4889
Содержание NCO	%	10,1 - 11,1	ASTM D 5155
Реакционная способность (20°С, влажность 50%) материал 125г/м ² + вода 10%			
Время отлипа	мин	11	AUO - PM - 305.01
Время отверждения	мин	22	

Рекомендуемые условия для переработки

Перед использованием убедитесь в совместимости материалов с клеем. Использование преполимер-изоцианата требует соблюдения ряда предосторожностей. Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей шпателем или через форсунки. Поверхности предварительно должны быть очищены от пыли, масла и жира (расход составляет 150-400 г/м²). После нанесения склеиваемые поверхности должны быть немедленно соединены и выдержаны под давлением, желательно в прессе при температурах не выше 70°С.

Обращение и хранение

Компоненты должны храниться в герметично закрытых емкостях во избежание попадания влаги.

	Ед. изм.	Клей однокомпонентный VORAMER MV 1050
Температура хранения	°С	15-25
Гарантийный срок хранения (1)	Мес.	6

1. При хранении в таре поставщика с герметично закрытыми крышками, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.

Правила безопасности

Технические условия и/или Паспорта безопасности химической продукции (Safety Data Sheet) предоставляются компанией «Дау Изолан».

Эти документы являются руководством для транспортировки, хранения, промышленного использования материала, а также для соблюдения безопасности при работе с этим продуктом. Они постоянно обновляются, поэтому запрашивайте обновленный вариант перед использованием материала.

Информация для переработчика:

При работе с материалом просим обращать внимание на здоровье персонала и безопасность окружающей среды. Компания «Дау Изолан» готова оказать помощь в вопросах, связанных с безопасностью и охраной окружающей среды.

Наши рекомендации по технологии применения основываются на практическом опыте и являются максимально достоверными, однако не освобождают Вас от собственной проверки поставляемых нами продуктов в отношении их пригодности для предусмотренных технологических процессов и целей. Их применение, использование и переработка происходят за пределами нашего контроля и поэтому находятся исключительно в сфере Вашей ответственности. Существует большое количество факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, в связи с этим не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Контактная информация:

ООО «Дау Изолан»,
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, 81

(4922) 77 81 81,
многоканальный.

www.dow-izolan.com,
info@dow-izolan.com

Внимание:

Информация, которая содержится в данном документе, носит исключительно информационный характер и не может служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Свойства продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания «Дау Изолан» не предоставляет права на использование патентов, а также других прав на промышленную и интеллектуальную собственность правообладателей.



Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015



ДауИзолан

