



Voramer MV 1053 изоцианат

Описание

Продукт Voramer MV 1053 используется в качестве влагоотверждаемого однокомпонентного клея. Не содержит растворителя.

Типичные свойства компонентов

	Ед. изм.	Величины	Тестовый метод
Вязкость по Брукфилду (при 20°C)	мПа.с	7000	105.01
Плотность	г/см ³	1.10	109.01
Содержание NCO	%	10.6	103.01
Реакционная способность (20°C, влажность 50%) материал 125 г/м ² + вода (10%)			305.01
Время отлипа	мин	8	
Время отверждения	мин	16	

Применение

Перед использованием убедитесь в совместимости материалов с клеем. Использование преполимер-изоцианата требует соблюдения ряда предосторожностей. Пожалуйста, ознакомьтесь с картой данных по безопасности. Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей шпателем или с помощью равномерно движущейся вдоль панели «гребенки», из которой из тонких трубочек равномерно вытекает клей. Предварительно очищенную от пыли, масла, и жира (расход составляет 150-400г/м²). Клей отверждается под действием атмосферной влаги или напыляемой воды. Нанесение воды производится на слой клей (20-30 г/м²). После нанесения склеиваемые поверхности должны быть немедленно соединены и выдержаны под давлением, желательно в прессе при температурах до 70°C.

Обращение и хранение

Предохранять от воздействия влаги.

	Ед. изм.	Пределы
Температура хранения	°C	15-25
Срок хранения ⁽¹⁾	месяцев	6

(1) В заводской упаковке

Правила безопасности

Карта данных по безопасности (КДБ) предоставляется компанией «Дау Кемикал Компани». КДБ является руководством для транспортировки, хранения, промышленного использования материала, а также для соблюдения безопасности при работе с этим продуктом. КДБ постоянно обновляется, поэтому, запрашивайте обновленный вариант КДБ перед использованием материала. КДБ можно получить в любом офисе компании «Дау Кемикал Компани».

Информация для переработчика:

При работе с материалом просим обращать внимание на здоровье персонала и безопасность окружающей среды. Компания «Дау Кемикал Компани» окажет помощь в вопросах связанных с безопасностью и охраной окружающей среды, а также организует необходимые контакты.

Контактная информация:
За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «Дау Изолан»:
600000 г. Владимир, Б. Нижегородская,
81
тел. (4922)-32-38-59
факс (4922)-23-43-58

Внимание: Информация, которую содержит данный документ, не может служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Свойства продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за решение о применении продукта Дау, а также о соответствии рабочих помещений и мест хранения материала, лежит на Покупателе. Компания «Дау Кемикал Компани» не предоставляет права на использование патентов, а также других прав на промышленную и интеллектуальную собственность, являющихся собственностью компании.



Система Управления Качеством
сертифицирована DQS DIN EN ISO 9001
Per. No. 055759 QM

Form No. Voramer MV 1053 - 03/04